Belzona Tilbehør

BRUGSANVISNING

BELZONA® 9111 (Cleaner/Degreaser)

Affedtning af ikke-porøse overflader.

a) **Glatte overflader**

Aftør omhyggeligt overfladen med en ren klud, der er fugtet med **Belzona 9111.** Skift kluden og gentag processen, indtil kluden er fuldstændig ren efter aftørringen. For at undgå spredning af snavs, bør der kun aftørres et mindre område ad gangen.

b) **Ru overflader og irregulære konturer**

Børst med en stiv børste **Belzona® 9111** i rigelig mængde ind i overfladen. Dette gentages, indtil rensevæsken løber helt ren af emnet.

Affedtning af porøse overflader.
BEMÆRK! Når olie og fedt er trængt dybt ind i overfladen, er der ikke nogen sikker metode til at fjerne dette. Nedenstående metode kan dog imidlertid fjerne en væsentlig del af fedtet fra overfladen.

a) Bland **Belzona® 9111** med talkum eller savsmuld til en flydende pasta.

b) Spred denne pasta over det areal, som skal affedtes.

c) Lad pastaen ligge på overfladen i ca. 30 min., før den børstes af.

d) Kontroller, om overfladen er ren. Fremgangsmåden gentages, hvis der er urenheder.

Rensning af værktøj
a) Rensning af værktøj skal foretages UMIDDELBART EFTER BRUGEN med en klud, der er fugtet med **Belzona® 9111.** Plasticspartler og blandeplader skal være tørre, før de bruges igen (se tørretider).

b) Pensler, sprøjtepistoler, sprøjteudstyr og alt andet påføringværktøj bør rengøres med et velegnet opløsningsmiddel som **Belzona® 9121,** MEK-acetone eller cellulosefortynder.

Tørretider
Tørretiden vil afhænge af overfladens porøsitet og den omgivende temperatur. Nedenstående skema viser tørretiderne for **Belzona® 9111** på en ikke-porøs overflade.

Emnets temperatur	Tørretid
30°C	35 minutter
20°C	55 minutter
10°C	80 minutter
5°C	100 minutter

For at fremskynde tørretiden kan følgende anbefales.

a) Emner, der er under 5°C, bør opvarmes før brugen af **Belzona® 9111.**

b) Overskydende **Belzona® 9111** fjernes med en ren klud eller papir. Det overskydende materiale skal "duppes" væk, således man undgår at efterlade løse fibre på overfladen.

c) Anvend trykluft på den behandlede overflade. Sørg for at luften passerer igennem et oliefilter.

Egnethed
Der er mulighed for, at rensevæsken angriber og opløser nogle typer plastic, gummi og malede overflader. I tvivlstilfælde anbefales det på det kraftigste, at et lille område prøves for opløsningsangreb. Hvis overfladen bliver klæbrig ved aftørring med **Belzona® 9111,** bør der vælges en anden rensevæske, f.eks. sprit.

BELZONA® 9411 (ReleaseAgent)

Påføring på ikke-porøse overflader

a) Ryst dåsen godt før brugen.

b) Påfør et tyndt, jævnt lag med en pensel.

c) Lad slipmidlet tørre før påføring af andre Belzona produkter (se Tørretid).

Påføring på porøse overflader

a) Luk den porøse overflade med en passende lak, og lad den tørre.

b) Ryst dåsen med **Belzona® 9411** godt før brugen.

c) Påfør et tyndt jævnt lag på den tørre lakoverflade, og lad det tørre (se Tørretid).

Tørretid
Tørretiden for **Belzona® 9411** er afhængig af den påførte lagtykkelse, udluftning og emnets temperatur. Tørretiden forlænges betydeligt ved påføring af et tykt lag på en kold overflade.

Belzona® 9411 vil normalt være tør og klar til brug efter 15 - 20 minutter.

Emner, der er under 5°C, bør opvarmes før brugen af **Belzona® 9411.**

Dækningsgrad
Som retningslinie bør man på en glat ståloverflade opnå en dækningsgrad på 3,7 m² pr. dåse. Dækningsgraden kan på ru og irregulære overflader reduceres med op til 50%.

Egnethed
Belzona® 9411 kan angribe få typer plastic. I tvivlstilfælde bør der først prøves på et lille område.

Belzona® 9411 fjernes lettest med en klud, fugtet med **Belzona® 9111.**

BELZONA® 9341 (Reinforcement Tape)

Brug af forstærkningstape i forbindelse med Belzona® 1000 Series produkter

a) Påfør **Belzona® 1000 Series** produktet på et afmålt stykke **Belzona® 9341.**

b) Pres siden med **Belzona® 1000 Series** produktet mod det beskadigede område. Ved reparation af rør, vikles tapen rundt om røret og trækkes forsigtigt til.

c) Pres **Belzona® 9341** ind i **Belzona® 1000 Series** produktet for at sikre en ensartet gennemtrængning.

d) Påfør yderligere et lag **Belzona® 1000**.

e) Påfør yderligere **Belzona® 9341** og **Belzona® 1000**, såfremt dette er nødvendigt.

Brug af forstærkningstape i forbindelse med Belzona® 2000 Series produkter

a) Påfør et lag **Belzona® 2000 Series** produkt på det beskadigede område.

b) Læg så mange stykker **Belzona® 9341** på, som det er nødvendigt, og sørg for at tapen er gennemvædet af **Belzona® 2000.**

c) Påfør yderligere et lag **Belzona® 2000.**

d) Påfør yderligere **Belzona® 9341** og **Belzona® 2000,** såfremt dette er nødvendigt.

BRUGSANVISNING OG ARBEJDSHYGIEJNISKE DATA
Læs venligst de relevante sikkerhedsdatablade og vær sikker på at De forstår indholdet..

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System

BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Printed in England Publication No. 92-09-12 D