Belzona 2311

(SR ELASTOMER)

BELZONA®
Repair • Protect • Improve

GEBRUIKSAANWIJZING

1. OM EEN DOELTREFFENDE MOLECULAIRE HECHTING TE VERZEKEREN

a) **Voorbewerking van het oppervlak**
(i) Metalen oppervlakken
Veeg los vuil weg en ontvet met een lap gedrenkt in **Belzona® 9111** (Cleaner/Degreaser) of ander werkzaam schoonmaakmiddel dat geen residu achterlaat b.v. methyl ethyl ketone (MEK).

Gritstraal tot een profiel van minimaal 75 microns. Waar gritstralen praktisch niet mogelijk is, overweeg om het oppervlak mechanisch te schuren, behalve bij trekbelasting- (b.v. een uitzettingsnaad), onderdompelingen/of vloeistoftoevoertoepassingen.

(ii) Buigbare oppervlakken (b.v. rubber)
Bij sommige rubbersoorten trekt **Belzona® 9111** olie en was naar de oppervlakte, in het bijzonder wanneer het rubber nog nieuw is; dit bemoeilijkt het hechten van de **Belzona® 2311.** Test dit door een klein gedeelte van het oppervlak met een met **Belzona® 9111** bevochtigde lap op te wrijven; als dit een dunne vetlaag naar de oppervlakte brengt, moet men het oppervlak niet ontvetten, maar schuren.

Snij scherpe kantjes weg met een scherp mes en schuur het oppervlak met een roterende staalborstel of met een ander geschikt schuurapparaat.

Ontvet nogmaals. Gebruik een schone lap om spreiding van vuil te voorkomen.

b) **Conditionering**
Breng onmiddellijk een dunne gelijkmatige laag **Belzona® 2911** (Elastomer QD Conditioner) of **Belzona® 2921** (Elastomer GP Conditioner) op het oppervlak aan. Gebruik een borstel als punteergerei om een praktische dekkingsgraad van 1,25 m² per eenheid op een ondergrond van staal en op de meeste andere metalen te verzekeren. Op een goed opgeruwde rubberen ondergrond kan dit tot 50% besparing geven.

De Belzona® Conditioner moet handdroog zijn voordat men de **Belzona® 2311** deklaag aanbrengt. Dit hangt af van de Belzona® Conditioner die men aangebracht heeft, de heersende temperatuur, de relatieve vochtigheid en de ondergrond zelf. Bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid wordt de vereiste droogte voor een stalen oppervlak bereikt na de tijden die hieronder aangegeven zijn. Men kan deze tijden verlengen voor een rubberen ondergrond.

Conditioner	Handdroog	Maximale Deklaag
Belzona® 2911	30 min.	4 uur

Men mag in geen geval **Belzona® 2311** aanbrengen nadat de maximale tijdsduur voor het aanbrengen van de deklaag verstreken is.

OPMERKINGEN:
Belzona® 2911 heeft een houdbaarheidsperiode van 18 maanden vanaf datum van vervaardiging bij een opslagtemperatuur van 5 tot 25°C en moet voor de aangegeven gebruiksdatum verbruikt worden.

Wanneer men **Belzona® 2311** gebruikt om een deklaag aan te brengen op een oppervlak dat voorheen met een **Belzona® 1000 Series** produkt bewerkt is (uitgezonderd **Belzona® 1221** Super E-Metal), moet men het **Belzona® 1000 Series** produkt volledig laten uitharden, het oppervlak voorbewerken zoals beschreven in Sectie 1 (a) (i), en **Belzona® 2911** of **Belzona 2921** aanbrengen zoals beschreven in Sectie 1 (b).

Men kan **Belzona® 2311** over **Belzona® 1221** aanbrengen tot 4 uur na het aanbrengen van **Belzona® 1221** zonder dat enige voorbewerking van het oppervlak, behalve verwijdering van vuil benodigd is.Wanneer men na dit tijdstip een deklaag op **Belzona® 1221** aanbrengt, moet men het oppervlak schuren en de Conditioner aanbrengen zoals beschreven in Sectie 1(b).

WAAR BELZONA® 2311 NIET MAG HECHTEN
Breng een dunne laag **Belzona® 9411** (Release Agent) op deze plekken aan en laat dit 15 tot 20 minuten drogen voordat men verder gaat met stap 2.

2. MENGEN VAN REACTIEVE BESTANDDELEN

Alle gereedschappen en materieel moeten altijd bij de hand zijn omdat het materiaal binnen enkele minuten na het begin van het mengproces verhardt.

a) Knip één eind van de Base en Solidifier zakjes af, zo dicht mogelijk bij de verzegeling.

b) Druk met gebruik van de rechte kant van een mengspatel of ander menggereedschap de gehele inhoud van de zakjes uit op het meegeleverde Belzona® Mengbord.

c) Meng beide bestanddelen grondig om een gelijkmatige egale massa, zonder strepen, te verkrijgen.

Publication No. 127-09-12 H

1. VERWERKINGSTIJD

Vanaf het begin van het mengproces moet **Belzona® 2311** binnen de onderstaande tijden gebruikt worden.

Temperatuur	5°C	15°C	25°C
Gebruik al het materiaal binnen	6 min.	4 min.	2 min.

2. VERHOUDING INHOUD/GEWICHT VAN GEMENGDE BELZONA® 2311

66,5 cm^3 / 75g.

3. *HET AANBRENGEN VAN BELZONA® 2311*

VOOR HET BESTE RESULTAAT

Pas niet toe onder de volgende omstandigheden:

i) Als de temperatuur onder 5°C is of de relatieve vochtigheid hoger is dan 90%.
ii) Bij regen, sneeuw of mist.
iii) Als het metalen oppervlak vochtig is of neerslag kan ontstaan als gevolg van condensatie.
iv) Als de werkomgeving vervuild kan worden door olie of vet van machines in de buurt of door rook van verwarmingsinstallaties of door tabaksrook.

a) Breng de **Belzona® 2311** direkt aan op het voorbewerkte oppervlak met behulp van de meegeleverde plastic applicator of spatel. Druk stevig aan om ingesloten lucht weg te drukken en maximaal contact met het oppervlak te verzekeren.

b) Breng de **Belzona® 2311** met de plastic applicator in de gewenste vorm. Als alternatief kan men met polytheen de **Belzona® 2311** aandrukken en deze verwijderen zodra de **Belzona® 2311** uitgehard is.

SCHOONMAKEN

Maak al het menggereedschap onmiddellijk na gebruik schoon met **Belzona® 9111** of een ander werkzaam oplosmiddel b.v. methyl ethyl ketone (MEK). Borstels, spuitgereedschappen en andere hulpmiddelen moeten met een doeltreffend oplosmiddel zoals **Belzona® 9121,** MEK, acetone of cellulose verdunners schoongemaakt worden.

4. *TER VERSNELLING VAN BELZONA® 2311*

Gebruik **Belzona® 9341** (Reinforcing Tape) in de onuitgeharde **Belzona® 2311.** Breng een extra deklaag **Belzona® 2311** aan.

5. *HET VOLTOOIEN VAN DE MOLECULAIRE REACTIE*

Laat de **Belzona® 2311** uitharden (zie onderstaand schema) onder de volgende omstandigheden:

Temp-eratuur	Beweging of gebruik zonder belasting of onderdompeling	Volledige mechanische of thermische belasting	Onderdompeling in chemicalien
5°C	60 min.	4 uur	2 dagen
10°C	40 min.	2 uur	1½ dagen
15°C	30 min.	1½ uur	1 dag
20°C	25 min.	1 uur	18 uur
25°C	20 min.	50 min.	15 uur
30°C	15 min.	40 min.	12 uur

6. *OPSLAG*

Opslaan in een droge omgeving bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.

Bij langdurige of onjuiste opslag beneden 5°C voelen de componenten stijver aan dan normaal. Dit kan worden hersteld door verwarming tot 40°C en het kneden met de vingers.

7. *HET AANBRENGEN VAN EEN EXTRA LAAG*

Men kan extra lagen **Belzona® 2311** aanbrengen tot 24 uur na de laatst aangebrachte laag, zonder dat enige voorbewerking, behalve vuil verwijderen, vereist is.

Volg de aanwijzingen voor buigbare oppervlakken zoals beschreven in Sectie 1 wanneer men een extra laag op oude of verweerde **Belzona® 2311** aanbrengt.

HEALTH & SAFETY INFORMATION

Please read and make sure you understand the relevant Material Safety Data Sheets.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Geproduceerd onder een ISO 9000 Geregistreerd Quality Management System

BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Printed in England Publication No. 127-09-12 H