Belzona® 2311

(SR ELASTOMER)

KÄYTTÖOHJEET

1. PINNAN ESIKÄSITTELYOHJEET

a) **PINNAN ESIKÄSITTELY**
(i) Metallipinnat
Harjaa pois kaikki irrallinen lika, ja poista rasva **Belzona® 9111**:llä (Cleaner) tai jollain muulla tehokkaalla haihtuvalla puhdistusaineella, esim. metyylietyyliketonilla (MEK).

Hiekkapuhalla vähintään 75 mym profiiliin. Paikoissa, joissa puhaltaminen on epäkäytännöllistä, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää mekaanista karhennusta. Hiekkapuhallusta kuitenkin suositellaan pinnoituksissa, jotka ovat tekemisissä vetokuormituksen, upotuksen tai nesteen virtauksen kanssa.

(ii) Joustavat pinnat (esim. kumi)
Puhdistaminen **Belzona® 9111**:llä voi nostattaa öljyjä ja vahoja joidenkin kumilaatujen pintaan erityisesti uusina. Tämä heikentää **Belzona® 2311**:n tartuntaa pintaan. Testaa tämä ensin pienellä kumipinnalla. Jos pyyhkiessäsi **Belzona® 9111**:n kostutetulla rievulla pintaan ilmestyy rasvainen kalvo, älä käytä rasvanpoistoainetta, vaan hio pinta.

Viistä nurkat terävällä veitsellä. Hankaa pintaa pyörivällä terästharjalla tai sopivalla karstauskankaalla nukkapeitteisen pinnan aikaansaamiseksi.

Puhdista vielä kerran rasvasta. Käyttämällä puhtaita rättejä vältät levittämästä likaa.

b) **PINNAN TIIVISTYS**
Välittömästi pinnan esivalmistelun jälkeen sivele ohut, tasainen kerros pinnantiivistysainetta **Belzona® 2911** (QD Conditioner) tai **Belzona® 2921** (GP Conditioner). Käytä mahdollisimman jäykkää sivellintä ohuen kerroksen aikaansaamiseksi. Käytännön riittoisuusarvo metalli- ja teräspinnoille on 1,25m^2 / kpl. Hyvin karhennetuilla kumipinnoilla tämä riittoisuusarvo voi alentua 50%:lla.

Pinnantiivistysaineen on oltava kosketuskuivaa ennen **Belzona® 2311**:lla pinnoittamista. Kuivumisaika riippuu pinnantiivistysaineesta, ympäröivästä lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja pinnan koostumuksesta. Esim. lämpötilan ollessa 20°C ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, kuivuu Belzona® pinnantiivistysaine kosketuskuivaksi alla olevan taulukon mukaisesti teräspinnoilla. Ajat pitenevät kumipinnoille levitettäessä.

Pinnantii ylimaalausaika	Kosketuskuiva	Maksimi vistysaine
Belzona®2911	30 min	4 h

Jos maksimi ylimaalausaika on ylitetty, ei **Belzona® 2311** missään tapauksessa saa levittää.

HUOM: Belzona® 2911:n varastointi-ikä on 18 kk valmistuspäivämäärästä, silloin kun se on säilytetty 5-25°C lämpötilassa. Tuote on käytettävä ennen viimeistä käyttöpäivää ("use by").

Jos päällystettävä pinta on aiemmin käsitelty jollain **Belzona® 1000** -sarjaan kuuluvalla tuotteella (paitsi **Belzona® 1221**, Super E-Metal), kyseisen **Belzona® 1000** -sarjan tuotteen on ensin annettava täysin kovettua. Sitten pinta käsitellään kappaleen 1 (a) (i) ohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen **Belzona® 2911** tai **Belzona® 2921** levitetään kappaleen 1 (b) ohjeita seuraten.

Belzona® 2311 voidaan levittää **Belzona® 1221**:n päälle jopa neljän tunnin kuluttua **Belzona® 1221**:n levittämisestä ilman muuta esikäsittelyä kuin puhdistaminen. Jos pinnoitus tapahtuu pidemmän aikavälin kuluttua, tulee pinta karhentaa ja suojata kappaleen 1 (b) ohjeiden mukaisesti.

PINNAT, JOIHIN BELZONA® 2311:N EI HALUTA TARTTUVAN
Sivele ohut kerros **Belzona® 9411** (Irroitusaine), ja anna kuivua 15-20 minuuttia ennen kohtaan 2 siirtymistä.

2. SEKOITTAMINEN

Sekoituksen alkaessa tulee kaikkien levitysvälineiden olla käsillä, koska sekoite kovettuu muutamassa minuutissa.

a) Leikkaa sekä perusaine- että kovetinainepussien toinen pää auki niin läheltä sulkukohtaa kuin mahdollista.

b) Purista molemmista pusseista kaikki aines Belzona-työskentelyalustalle. Voit käyttää puristamisessa apuna esim kittilastan suoraa reunaa varmistaaksesi että pussit todella tyhjenevät.

c) Sekoita komponentteja niin kauan, että materiaali on tasaisen väristä.

TYÖSKENTELYAIKA
Sekoittamisen aloittamisesta on **Belzona® 2311** käytettävä alla olevien aikarajojen mukaisesti.

Lämpötila	5°C	15°C	25°C
Käyttöikä	6 mins	4 mins	2 mins

SEKOITETUN BELZONA® 2311:N TILAVUUS
66,5 cm^3 / 75g.

3. BELZONA® 2311:N LEVITYS

PARASTA TULOSTA VARTEN
Älä käytä seuraavissa olosuhteissa:
(i) Jos lämpötila on alle 5°C tai suhteellinen kosteus yli 90 %.
(ii) Vesi- tai lumisateessa tai sumun aikana.
(iii) Jos pinnalla on kosteutta tai on kondensoitumisen vaara.
(iv) Jos työskentelytilaan pääsee öljyä/rasvaa ympäröivistä laitteista tai savua lämmittimistä tai savukkeista.

a) Levitä **Belzona® 2311** suoraan esivalmisteltuun pintaan tarkoitukseen varatulla muovilastalla. Paina tiiviisti pintaan, jotta ilmakuplat poistuvat ja pintakontakti on mahdollisimman hyvä.

b) Muotoile **Belzona® 2311** haluttuun profiiliin muovilastalla. Vaihtoehtoisesti voit painaa polyeteenikalvon **Belzona® 2311**:n päälle ja poistaa sen vasta kun **Belzona® 2311** on kovettunut.

PUHDISTUS
Sekoitusvälineet on puhdistettava välittömästi käytön jälkeen **Belzona® 9111**:llä tai jollain muulla tehokkaalla liuottimella, esim. metyylietyyliketonilla (MEK). Harjat, injektointipistoolit, ruiskut ja muut levittämiseen käytetyt työkalut pestään sopivalla liuottimella, kuten **Belzona® 9121**:llä, MEK:llä, asetooni- tai selluloosaohentimella.

4. BELZONA® 2311:N VAHVISTAMINEN

Paina **Belzona® 9341** (Vahvistusteippi) kovettumattoman **Belzona® 2311**:n pintaan. Pinnoita uudella **Belzona® 2311**-kerroksella.

5. KUIVUMINEN

Anna **Belzona® 2311** kovettua alla olevan taulukon mukaisesti ennen käyttöönottoa.

Lämpötila	Käyttö, jossa ei kuormitusta tai upotusta	Täysi mekaaninen tai lämpökuormitus	Upotus kemikaaleihin
5°C	60 min	4 h	2 pv
10°C	40 min	2 h	1½ pv
15°C	30 min	1½ h	1 pv
20°C	25 min	1 h	18 h
25°C	20 min	50 min	15 h
30°C	15 min	40 min	12 h

6. VARASTOINTI

Varastoi kuivaan tilaan 5-25°C lämpötilaan.

Jos tuotetta on säilytetty kauan alle 5°C lämpötilassa, voi komponentit tuntua jäykemmiltä kuin normaalisti. Ne voidaan palauttaa entiselleen lämmittämällä 40°C lämpötilaan ja sekoittamalla.

7. YLIMAALAUS

Uuden kerroksen **Belzona® 2311** voi levittää 24 h sisällä edellisen kerroksen levittämisestä ilman muita toimenpiteitä kuin pinnan puhdistus liasta.

Vanhaa tai säälle alttiina ollutta **Belzona® 2311**-pintaa uudelleen pinnoitettaessa on pinnan esikäsittely suoritettava kappaleen 1, joustavat pinnat, mukaisesti.

Maahantuoja Suomessa:
INDUTEK Oy,
Nilsiänkatu 10-14, 00510 Helsinki, Finland.
puh. +358 40 31 000 40, fax. +358 9 54956861

KÄYTTÖOHJE JA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Lue ja noudata tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta.

Kaikki tiedot perustuvat pitkäaikaisiin kokeisiin ja niiden tuloksiin.

Copyright © 2003-2005 by Belzona International Limited. Kaikki oikeudet pidätetaan. Tämän copyright-tunnuksin merkityn tekstin, tai osien siitä jäljentäminen ilman julkaisijan kirjallista luppa painamalla, äänittämällä, valokuvaamalla tai muilla tavoin kielletään.
Belzona® is a registered trademark

Belzona® 2311 - Käyttöohjeet - (2)

Printed in England Publication No. 47-4-05 **Fi**

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY, England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967
E-Mail: belzona@belzona.co.uk

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172, U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140
E-Mail: belzona@belzona.com

ISO 9001:2000
Q 09335

BELZONA®

www.belzona.com