Belzona® 8311

(NATO FLUID)

KÄYTTÖOHJEET

Belzona® 8311 toimitetaan 51:n astioissa ja se voidaan levittää tavanomaisella spray-laitteella, kastamalla tai sivelemällä.

Belzona® 8311 toimitetaan myös 0,5 l:n astioissa, joissa on spray pumppu. Astian päällys poistetaan ensin ja tiiviste poistetaan. **Belzona® 8311** kierretään kiinni ja sen jälkeen ainetta voidaan pumpata yksinkertaisesti painelemalla liipaisimesta. Suihkua voidaan säädellä kiertämällä suuttimen säädintä.

TUNKEUTUMINEN
Suihkuta tai sivele kiinnitarttuneeseen paikkaan ja anna vaikuttaa hetken aikaa. Vaikeimmissa tapauksissa **Belzona® 8311** voidaan levittää kahteen kertaan.

Tunkeutumisen parantamiseksi ohenna **Belzona® 8311** samalla määrällä raskasbensiiniä.

VOITELU
Suihkuta voideltaville pinnoille. Vaihtoehtoisesti voi kastella komponentit upotusaltaassa.

KOSTEUDEN POISTOON
Suihkuta halutulle pinnalle varmistaen että vapautuvalla vedellä on ulospääsymahdollisuus.

KORROOSIOSUOJAUS
Pinnan puhdistamisen jälkeen **Belzona® 8311** suihkutetaan tai sivellään pintaan niin, että se tunkeutuu pinnan kaikkiin koloihinkin.

Tuotantolinjalla olevat komponentit voidaan kastaa **Belzona® 8311** upotusaltaassa.

PINNAN ESIVALMISTELU
Kaikki käsiteltävät pinnat on puhdistettava mudasta ja raskaasta liasta pesemällä puhtaalla vedellä.

BELZONA® 8311 POISTO
Yleensä **Belzona® 8311** saa jäädä käsitellylle pinnalle. Jos erittäin puhdas pinta on tarpeen (esim. ennen maalausta), suojaava kalvo voidaan poistaa raskasbensiinillä tai emäksisellä puhdistusaineella.

HAPPILAITTEET
Belzona® 8311 ei pidä käyttää happilaitteissa.

SÄHKÖMOOTTORIT
Belzona® 8311 levittämisen jälkeen sähkömoottorin annetaan käydä hiljaa muutaman minuutin ajan. Otetaan mega-lukema ja tämän ollessa tyydyttävä voidaan moottori ottaa jälleen käyttöön.

KITKAKÄYTTÖISET VETOLAITTEET
Belzona® 8311 käyttöä tämäntyyppisissä laitteissa on syytä välttää, koska se saattaa aiheuttaa luisumisia. Näistä laitteista **Belzona® 8311** poistetaan esim. raskasbensiinillä ja puhtailla rievuilla.

TEKNISET TIEDOT

YHTEENSOPIVU US ÖLJYJEN KANSSA
Täysin yhteensopiva mineraali-, kasvis-, glykooli- ja esterlaatuisten öljyjen kanssa.

VAIKUTUKSET MUOVILLE
Ei vahingoita fenoleita, polyeteenejä, polyestereitä, nylonia ja PVC:tä.

VAIKUTUKSET KUMEILLE
Ei ole vaikutusta neopreenille ja muille öljynkestäville kumeille mutta luonnonkumi ja S.B.R. voivat turvota pitkäaikaisesta kosketuksesta. Käsittelemättömät kumit, kuten esim. paineherkät sideaineet liukenevat pois.

VAIKUTUKSET MAALATUILLE PINNOILLE
Ei vaikutusta polyuretaanille, epoksille ja vanhalle alkyydimaalille. Uusi alkyydimaali voi pehmentyä ja nousta rakkuloille.

Maahantuoja Suomessa:
INDUTEK Oy,
Nilsiänkatu 10-14, 00510 Helsinki, Finland.
puh. +358 40 31 000 40, fax. +358 9 54956861

KÄYTTÖOHJE JA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Lue ja noudata tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta.

Kaikki tiedot perustuvat pitkäaikaisiin kokeisiin ja niiden tuloksiin.

Copyright © 2003 by Belzona International Limited. Kaikki oikeudet pidätetaan. Tämän copyright-tunnuksin merkityn tekstin, tai osien siitä jäljentäminen ilman julkaisijan kirjallista luppa painamalla, äänittämällä, valokuvaamalla tai muilla tavoin kielletään.
Belzona® is a registered trademark

Belzona® 8311 - Käyttöohjeet - (2)

Printed in England Publication No. 96-9-03 **Fi**

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY, England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967
E-Mail: belzona@belzona.co.uk

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172, U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140
E-Mail: belzona@belzona.com

ISO 9001:2000
Q 09335

BELZONA®

www.belzona.com