Belzona Tarvikkeet

KÄYTTÖOHJEET

BELZONA® 9111 (CLEANER)

RASVANPOISTO TIIVIILTÄ PINNOILTA

a) SILEÄT PINNAT
Pyyhi puhtaalla, **Belzona® 9111**:llä kostutetulla pyyhkeellä. Vaihda säännöllisesti pyyhettä puhtaaseen ja toista kunnes pyyhe pyyhkimisen jälkeen pysyy täysin puhtaana. Puhdistamalla vain pienet alueet kerralla vältät lian levittämistä.

b) KARKEAT PINNAT
Harjaa reilusti **Belzona® 9111** pintaan jäykällä harjalla. Jatka kunnes **Belzona® 9111** ei enää likaannu.

RASVANPOISTO HUOKOISILTA PINNOILTA
Ei ole olemassa luotettavaa menetelmää, jolla poistetaan syvälle huokoisiin imeytynyt öljy ja rasva. Alla kuvattu menetelmä poistaa kuitenkin kaiken pintaöljyn ja -rasvan.

a) Sekoita **Belzona® 9111** talkkiin tai sahajauhoon ja muodosta löysä tahna.

b) Levitä tahna puhdistettavalle pinnalle.

c) Anna vaikuttaa 30 minuuttia ja pyyhi pois.

d) Tarkista pinnan puhtaus ja tarvittaessa toista kohdat b ja c.

PUHDISTUS

a) Sekoitustyökalut, muoviset lastat, levittäjät ja sekoitusalustat puhdistetaan välittömästi käytön jälkeen **Belzona® 9111**:llä kastetulla pyyhkeellä ja annetaan kuivua ennen seuraavaa käyttöä (katso "Kuivumisajat").

b) Harjat, injektointipistoolit, ruiskut ja muut levittämiseen käytetyt työkalut pestään sopivalla liuottimella, kuten **Belzona® 9121**:llä, MEK:llä, asetooni- tai selluloosaohentimella.

KUIVUMISAJAT
Kuivumisaika riippuu pinnan huokoisuudesta ja lämpötilasta. Alla mainittu taulukko on ohje ohuen **Belzona® 9111**-kalvon kuivumisajasta sileällä pinnalla.

Pinnan lämpötila	Kuivumisajat
30°C	35 min.
20°C	55 min.
10°C	80 min.
5°C	100 min.

Kuivuminen voidaan nopeuttaa seuraavilla toimenpiteillä:

a) Kylmä pinta lämmitetään ennen **Belzona® 9111**:n käytöä.

b) Poista ylimääräinen **Belzona® 9111** puhtaalla pyyhkeellä tai paperilla. Tämä tehdään mielummin taputtamalla kuin pyyhkimällä jotta pinta ei likaantuisi kuiduista.

c) Puhalla paineilmaa käsitellyn pinnan yli. Varmista, että paineilmalinjassa on öljysuodatin.

YHTEENSOPIVUUS
Belzona® 9111 saattaa vaikuttaa eräisiin muovi- tai maalipintoihin. Jos tätä epäillään suosittelemme kokeilua pienelle alueelle. Jos pinta muuttuu tahmeaksi on käytettävä vaihtoehtoista ainetta, esim. metyylietyyliketonia tai lakkabensiiniä - taas varmistaen aineen sopivuus pienellä alueella.

BELZONA® 9411 (IRROITUSAINE)

KÄYTTÖ SILEÄLLÄ PINNALLA

a) Ravista purkkia ennen käyttöä

b) Levitä ohut tasainen kerros pehmeällä siveltimellä.

c) Anna kuivua ennen Belzona®-tuotteen levittämistä (katso "Kuivumisajat").

KÄYTTÖ HUOKOISELLA PINNALLA

a) Tiivistä huokoinen pinta sopivalla lakalla ja anna kuivua.

b) Ravista **Belzona® 9411**-purkkia.

c) Levitä ohut tasainen kerros lakatulle pinnalle ja anna kuivua.

TYYPILLISET KUIVUMISAJAT

Kuivumisajat riippuvat **Belzona® 9411**:n paksuudesta, ilmanvirtauksista sekä alustan lämpötilasta. Ne saattavat olla merkittävästi pidemmät kun paksuja kerroksia levitetään kylmälle alustalle.

Tyypillisesti +20°C lämpötilassa **Belzona® 9411** on kuiva päällystettäväksi 15-20 minuutissa.

Alle +5°C asteinen pinta lämmitetään ennen **Belzona® 9411**:n käyttöä.

RIITTOISUUS

Käytännöllisenä tavoitteena on 3,7 m²:n riittoisuus pakkausta kohden sileällä teräspinnalla. Karkealla tai epäsäännöllisellä pinnalla riittoisuus voi olla jopa 50% vähemmän.

YHTEENSOPIVUUS

Belzona® 9411 saattaa vaikuttaa eräisiin muovipintoihin. Jos tätä epäillään, kokeile pienelle alueelle.

BELZONA® 9411 POISTO

Jos kuivunut **Belzona® 9411** täytyy poistaa, pyyhi pinta **Belzona® 9111**:llä kastetulla pyyhkeellä.

BELZONA® 9341 (VAHVISTUSNAUHA)

KÄYTETTÄESSA BELZONA® 1000 -SARJAN TUOTTEEN KANSSA

a) Levitä **Belzona® 1000** -sarjan tuote oikeaan mittaan valmiiksi leikatun **Belzona® 9341** palan päälle.

b) Paina päällystetty **Belzona® 9341** vahingoittuneelle pinnalle tai, putken kohdalla, kääri ympäri ja kiristä.

Molemmissa tapauksissa **Belzona® 9341**:n päällystetty puoli painetaan pintaan.

c) Paina **Belzona® 9341** ja **Belzona®1000** -sarjan tuotteeseen jolloin varmistat täydellisen kostuttamisen.

d) Levitä päälle lisää **Belzona® 1000** -sarjan tuotetta.

e) Levitä tarvittaessa lisää kerroksia **Belzona® 9341** ja **Belzona® 1000** -sarjan tuotetta.

KÄYTETTÄESSA BELZONA® 2000 -SARJAN TUOTTEEN KANSSA

a) Levitä kerros **Belzona® 2000** -sarjan tuotetta vahingoittuneelle aluelle.

b) Paina siihen niin monta liuskaa **Belzona® 9341** kuin tarvitaan ja varmista täydellinen kostutus.

c) Levitä päälle lisää **Belzona® 2000** -sarjan tuotetta.

d) Levitä tarvittaessa lisää kerroksia **Belzona® 9341** ja **Belzona® 2000** -sarjan tuotetta.

Indutek Oy
Suomalaistentie 7
02270 Espoo, Finland.
Puh. +358 403 100 040
Fax +358 9 6150 0561

KÄYTTÖOHJE JA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Lue ja noudata tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System

BELZONA®
Repair • Protect • Improve