Belzona 1121

(SUPER XL-METAL)

BELZONA®
Ripara • Protegge • Migliora

ISTRUZIONI PER L'USO

1. PER ASSICURARE UNA PERFETTA SALDATURA MOLECOLARE

APPLICARE UNICAMENTE SU SUPERFICI PULITE, COMPATTE, ASCIUTTE E RUGOSE

a) Eliminare ogni traccia di contaminazione superficiale e di grasso con un panno imbevuto di **Belzona® 9111** (detergente /sgrassante) , o usando un qualunque altro detergente che non lasci residui, p.es. il metiletilchetone (MEK). Usare il calore di una fiamma per estrarre residui oleosi da superfici particolarmente impregnate.

b) Rendere le superfici più rugose mediante sabbiatura, scorificazione o rettificatura.

c) Stabilizzare eventuali fenditure trapanandone le estremità. Fenditure particolarmente lunghe devono essere trapanate, spillate e fissate con bulloni ogni 7 - 10 centimetri (3 - 4 pollici).

d) Dare una forma a “V” a tutte le fenditure con una lima rotativa.

e) Pulire nuovamente, togliendo ogni traccia di grasso. Usare un panno pulito per evitare possibili contaminazioni.

NELL’EVENTUALITÀ CHE BELZONA® 1121 NON DEBBA ADERIRE
Applicare uno strato sottile di **Belzona® 9411** (Neutral izzatore) e lasciar asciugare per 15 - 20 minuti prima di passare al paragrafo 2.

2. COMBINARE I REAGENTI

Mescolare accuratamente il contenuto del contenitore del la Solidificatore per incorporare un eventuale sedimento. Trasferire completamente il contenuto della Base e del Solidificatore sul Piano di Lavoro Belzona®. Mescolare accuratamente, fino ad ottenere un materiale uniforme e privo di strie.

NOTES:
1. MESCOLARE A BASSE TEMPERATURE
Per facilitare l'amalgama a temperature al di sotto di 5°C riscaldare i contenitori della Base e del Solidificatore fino a che il contenuto raggiunga una temperatura intorno ai 20 - 25°C.

2. TEMPO MASSIMO DI LAVORAZIONE
Belzona® 1121 deve essere usato entro i tempi riportati in calce, contando dall’inizio del mescolamento.

Temperatura	5°C	15°C	25°C
Usare tutto il materiale entro	90 min	60 min	35 min

3. MESCOLARE PICCOLE QUANTITÀ
Per mescolare piccole quantità di **Belzona® 1121** usare:
1.0 parti di Base per 1 parti di Solidificatore, in volume
1.2 parti di Base per 1 parti di Solidificatore, in peso.

4. VOLUME DEL BELZONA® 1121 AMALGAMATO.
385 cm^3 /kg

3. APPLICAZIONE DEL BELZONA® 1121

PER UN RISULTATO OTTIMALE
Non applicare in caso di:
(i) Temperatura al di sotto dei 5°C, o umidità relativa al di sopra del 90%.
(ii) Pioggia, neve, nebbia o foschia.
(iii) Umidità sul la superficie del substrato, o se detta superficie rischi di diventare umida in seguito a condensazione.
(iv) Possibile contaminazione dell’ambiente di lavoro con olio o grasso proveniente da attrezzatura, o da fumo proveniente da stufe a kerosene o da fumo di sigaretta

a) Applicare il **Belzona® 1121** direttamente sulla superficie preparata con l’applicatore di plastica o la spatola appositi.

b) Premere accuratamente, in modo da riempire tutte le fessure ed espellere eventuali bolle d’aria. Ciò permetterà il massimo contatto con la superficie.

c) Applicare il **Belzona® 9341** (Nastro di Rinforzo) su tutte le fessure con la tecnica del puntinismo.

d) Dare il corretto profilo al **Belzona® 1121** con l’applicatore di plastica, alternativamente, lasciar penetrare il prodotto e rifinire con l’apposito apparecchio.

e) Se il **Belzona® 1121** viene usato su superfici irregolari, far combaciare le due superfici immediatamente dopo l'applicazione del **Belzona® 1121**. Asportare il prodotto superfluo con la spatola.

PULITURA
Gli utensili usati per l’impasto devono essere puliti immediatamente dopo l’uso con il **Belzona® 9111**,o con altro solvente adatto, p.es. metiletilchetone (MEK). I pennelli, le pistole a iniezione, gli spruzzatori e tutti gli altri attrezzi usati nel procedimento devono essere puliti usando un solvente adatto, come il **Belzona® 9121**, metiletilchetone, acetone, o solvente alla cellulosa.

4. COMPLETAMENTO DELLA REAZIONE MOLECOLARE

Lasciar solidificare il **Belzona® 1121** (come descritto in calce) e sottoporlo alla procedura indicata.

Temp-eratura	Uso o movimento senza caricamento oimmersione	Lavorazione a macchina e/o carichi leggeri	Carico meccanico o termico pesante	Immersione in agenti chimici
5°C	28 ore	4 giorni	10 giorni	24 giorni
10°C	15 ore	2 giorni	5 giorni	12 giorni
15°C	9 ore	27 ore	3 giorni	7 giorni
20°C	4¾ ore	16 ore	1½ giorni	4 giorni
25°C	2½ ore	9 ore	24 ore	2½ giorni
30°C	1½ ore	5 ore	16 ore	1½ giorni

Questi tempi sono adatti ad uno spessore di circa 6 mm; essi dovranno essere diminuiti in caso di maggior spessore ed aumentati in caso di minor spessore.

5. APPLICAZIONE DI UN ULTERIORE STRATO DI BELZONA® 1121

Se un ulteriore strato di **Belzona® 1121** fosse necessario, si consiglia di applicarlo il più rapidamente possibile dopo l'applicazione del primo strato. Una volta che il **Belzona® 1121** si è stabilizzato, la superficie deve essere corrugata nuovamente, altrimenti si rischia di ostacolare l 'adesione dei due strati.

ISTRUZIONI PER L'USO E INFORMAZIONI SANITARIE E DI SICUREZZA

Leggere ed essere sicuri di aver compreso la scheda di sicurezza relativa.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Prodotto a norma ISO 9000 Registrato come Sistema di Gestione della Qualita

BELZONA®
Ripara • Protegge • Migliora