Belzona
Accessories

ISTRUZIONI PER L'USO

BELZONA® 9111 (Pulitore/sgrassante)

SGRASSARE SUPERFICI NON POROSE

a) SUPERFICI REGOLARI
Sfregare con un panno imbevuto di **Belzona® 9111**. Cambiare il panno e ripetere l'applicazione finchè il panno non appare perfettamente pulito anche dopo l'applicazione. Evitare di spandere lo sporco pulendo piccole aree per volta.

b) SUPERFICI IRREGOLARI
Pennel lare **Belzona® 9111** copiosamente sulla superficie. Continuare finchè **Belzona® 9111** rimane pulito.

SGRASSARE SUPERFICI POROSE.
Quando olio o grasso sono impregnati nella superficie, non esiste un buon metodo per rimuoverli. La tecnica di cui sopra, tuttavia, eliminerà olio e grasso superficiali.

a) Mescolare **Belzona® 9111** con polvere di talco per ottenere un'amalgama.
b) Disporre l'amalgama sulla superficie da sgrassare.
c) Lasciare per 30 minuti e poi rimuoverla.
d) Controllare la pulizia della superficie e se necessario ripetere i punti b e c.

PULITURA
a) Gli attrezzi di miscelazione, spatola, applicatore e tavolozza devono essere puliti immediatamente dopo l'applicazione con un panno imbevuto con **Belzona® 9111** e lasciati asciugare prima di riutilizzarli.

b) I pennelli, le pistole a iniezione, gli spruzzatori e tutti gli altri attrezzi usati nel procedimento devono essere puliti usando un solvente adatto, come il **Belzona® 9121**, metiletilchetone, acetone, o solvente alla cellulosa

ESSICCAZIONE
Il tempo di essiccazione varierà in funzione della porosità del substrato e della temperatura ambiente. La tabella qui sotto dà una guida per l'essiccazione del **Belzona® 9111** su una superficie liscia e non porosa.

Temperatura del substrato	Essiccazione
30°C	35 min.
20°C	55 min.
10°C	80 min.
5°C	100 min.

Per accelerare l'essicazione sono raccomandate le seguenti azione.

a) Superfici fredde devono essere riscaldate prima di utilizzare **Belzona® 9111**.

b) Il **Belzona® 9111** eccesso deve essere rimosso con uno straccio asciutto possibile. Ciò deve essere fatto tamponando più che sfregando la superficie per evitare contaminazione della stessa con le fibre.

c) Si può trattare la superficie con aria compressa, avendo cura di verificare che non sia un filtro per l'olio nella linea.

IDONEITÀ'
E' possibile che il **Belzona® 9111** attacchi certi tipi di plastica e superfici verniciate. In caso di dubbio si raccomanda di fare un test su una piccola parte della superficie. Se si dovesse trovare una superficie parzialmente disciolta dopo aver sgrassato con **Belzona® 9111**, usare uno sgrassante alternativo come il MEK oppure alcool bianco, sempre facendo prima un test su una piccola parte della superficie.

BELZONA® 9411 (Neutralizzatore)

APPLICAZIONE SU SUPERFICI NON POROSE

a) Agitare la confezione prima dell'uso.
b) Applicare un sottile strato uniforme con pennello morbido.
c) Lasciare asciugare prima del contatto con qualunque prodotto Belzona® (vedere i tempi di essiccamento).

APPLICAZIONE SU SUPERFICI POROSE

a) Sigillare le superfici porose con prodotto idoneo e lasciar asciugare.
b) Agitare la confezione di **Belzona® 9411**.
c) Applicare un sottile strato uniforme sulla superficie sigillata e lasciar asciugare.

TEMPI DI ESSICAZIONE TIPICI.

I tempi di essicazione dipendono dallo spessore del **Belzona® 9411** e dalla ventilazione, oltre che dalla temperatura del substrato. Possono essere estesi quando si applica un notevole spessore di **Belzona® 9411** su una superficie fredda.

A 20°C il **Belzona® 9411** sarà pronto per una successiva mano dopo 15 - 20 minuti.

Le superfici a meno di 5°C devono essere riscaldate prima di applicare **Belzona® 9411**.

PROPORZIONE DI COPERTURA

Come indicazione pratica so una superficie di acclato si ottengono 3,7 m² con ogni unità di prodotto. Su superfici irregolari o molto rugose questa resa può ridursi anche del 50%.

IDONEITÀ'

E' possibile che il **Belzona® 9411** attacchi certi tipi di plastica. In caso di dubbio fare un test su una piccola area.

PER RIMUOVERE BELZONA® 9411.

Se fosse necessario rimuovere del **Belzona® 9411** essiccato, passare sulla superficie con una spazzola imbevuta di **Belzona® 9111**.

BELZONA® 9341 (Nastro di rinforzo)

QUANDO LO SI UTILIZZA CON I PRODOTTI BELZONA® DELLA SERIE 1000.

a) Spalmare il prodotto **Belzona® della serie 1000** su un pezzo di **Belzona® 9341** precedentemente lagliato a misura.

b) Schiacclare il **Belzona® 9341** spalmato sulla zona danneggiata oppure, in caso di tubazioni, fasciare tenendo bene in tensione.

In ogni caso la faccia spalmata del **Belzona® 9341** deve essere pressata sul substrato.

c) Assicurarsi che il **Belzona® 9341** sia completamente spalmato con il **Belzona® della serie 1000**.

d) Rivestire con ulteriore prodotto **Belzona® della serie 1000**.

e) Applicare successiva strati di **Belzona® 9341** e **Belzona® della serie 1000** secondo quanto richiesto.

QUANDO LO SI UTILIZZA CON I PRODOTTI BELZONA® DELLA SERIE 2000.

a) Applicare uno strato di prodotto **Belzona® della serie 2000** sulla zona danneggiata.

b) Applicare tutti gli strati di **Belzona® 9341** richiesto fino ad ottenere completa asciugatura.

c) Rivestire con ulteriore prodotto **Belzona® della serie 2000**.

d) Applicare successiva strati di **Belzona® 9341** e **Belzona® della serie 2000** secondo quanto richiesto.

ISTRUZIONI PER L'USO E INFORMAZIONI SANITARIE E DI SICUREZZA

Leggere ed essere sicuri di aver compreso la scheda di sicurezza relativa.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Prodotto a norma ISO 9000 Registrato come Sistema di Gestione della Qualita

BELZONA®
Ripara • Protegge • Migliora

Printed in England Publication No. 20-10-12 IT