Belzona® 2311

(SR ELASTOMER)

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Обеспечение эффективности молекулярной сварки

1.1 Подготовка поверхности.

- **Металлические поверхности.**

С помощью щетки убрать все загрязнения, обезжирить с помощью ветоши, смоченной в **BELZONA® 9111** (очищающее/обезжиривающее средство) или в любом другом веществе, не оставляющем осадка, например, метилэтилкетон.

Пескоструйная обработка до профиля минимум 75 микрон. Если пескоструйная обработка практически не возможна, допускается тщательное механическое шлифование за исключением применения таких нагрузок, которые ведут к потере прочности.

- **Упругие поверхности (например, резина)**

BELZONA® 9111 может вытягивать технические масла и парафины к поверхности некоторых резин, особенно новых, которые затем могут ослабить сцепление с **BELZONA® 2311**. Рекомендуется проверить на небольшом участке, и если при растирании ветошью смоченной **BELZONA® 9111**, появляется жирная пленка, то поверхность следует не безжиривать, а просто шлифовать абразивом.

Подрезать острые края острым ножом и образовать задиры на поверхности с помощью ротационной проволочной щетки или с помощью какого-либо другого подходящего инструмента, придающего шероховатость.

Окончательно обезжирить, используя чистую ветошь во избежание распространения загрязнения.

1.2 Меры по улучшению поверхности

Немедленно нанести тонкий равномерный слой **BELZONA® 2911** (Эластомер QD Conditioner) или **BELZONA® 2921** (Эластомер GP Conditioner) на поверхность. Кисть должна быть использована для обеспечения интенсивности покрытия на поверхности в 1,25 кв.м на единицу упаковки для стальных и большинства металлических основ. На основы которым была придана достаточная шерофоватость, эта величина может быть уменьшена до 50 %.

BELZONA® кондиционер должен быть сухим на ощупь до того, как покрывать поверхность составом **BELZONA® 2311**. Это будет зависеть от выбранного кондиционера, преобладающей температуры, относительной влажности и основы. При 200°C и 50% относительной влажности, сухое на ощупь состояние достигается после времени, приведенном ниже, при нанесении на стальные поверхности. Время может быть продлено при нанесении на резиновые основы.

Кондиционер	Осязаемая сухость	Максимально допустимое время для покрытия поверхности.
BELZONA® 2911	30 минут	4 часа

Ни при каких условиях не следует наносить **BELZONA® 2311** на поверхность после того, как вышло максимально допустимое время.

Примечание: BELZONA® 2911 имеет 18 месячный срок хранения от даты изготовления при условии хранения при 5-25°C и должен быть использован до даты, указанной как “использовать до“.

При использовании **BELZONA® 2311** для покрытия поверхности, которая была обработана материалами 1000 серии **BELZONA®** (за исключением **BELZONA® 1221** Супер Е-металл), необходимо дать время этим материалам на полное затвердение, после чего поверхность должна быть подготовлена как указано в разделе 1.1, а затем обработана как указано в разделе 1- (1.2).

Нанесение **BELZONA® 2311** на **BELZONA® 1221** может осуществляться в пределах 4-х часов после нанесения **BELZONA® 1221** без необходимости в любой обработке поверхности, за исключением удаления загрязнений. Если необходимо наносить **BELZONA® 1221** после этого времени, поверхность следует отшлифовать, а затем обработать как указано в разделе 1- (1.2).

Там, где не должно быть сцепления с BELZONA® 2311

Нанести щеткой тонкий слой **BELZONA® 9411** (Антиадгезив) и до перехода ко 2-му этапу просушить в течение 15-20 минут.

2. Комбинирование активных составляющих

Все инструменты для нанесения покрытия и оборудование должны быть под рукой с момента начала перемешивания, так как материал затвердевает в пределах нескольких минут.

2.1 Отрезать один конец упаковки с Отвердителем и Основой как можно ближе к шву.

2.2 Используя прямой конец шпателя или другой подходящий инструмент, выдавить все содержимое упаковок на предоставляемую рабочую пластину BELZONA®.

2.3 Тщательно перемешать два компонента до получения однородной консистенции.

Срок службы.
От начала перемешивания , состав **BELZONA® 2311** должен быть использован в сроки, указанные ниже.

Температура.	5°C	15°C	25°C
Использование всего материала.	6 минут	4 минут	2 минут

Объем перемешанного состава BELZONA® 2311.
66,5 cm^3/ 75g.

3. Нанесение BELZONA® 2311 на поверхность

Для получения лучших результатов.
1. Не наносить, когда.
2. Температура ниже 5°C или относительная влажность выше 90%.
3. Наличие дождя, снега, тумана или пасмурности.
4. На металлической поверхности имеется влага или вероятно ее появление вследствие конденсата.
5. Рабочая Среда может быть загрязнена маслами/ смазкой от оборудования, находящегося рядом, дымом от керосиновых обогревателей или курения.

3.1 Наносить **BELZONA® 2311** непосредственно на подготовленную поверхность пластиковым аппликатором или шпателем. Плотно придавить с целью удаления захваченного воздуха и обеспечения более максимального контакта с поверхностью.

3.2 Оформить правильный контур с помощью пластикового аппликатора. Как один из вариантов, можно прижать полиэтилен к **BELZONA® 2311** и удалить его после отверждения.

Очистка.
Необходимо очищать инструменты для перемешивания немедленно после использования **BELZONA® 9111** или любым другим растворителем, например, метилэтилкетоном. Щетки, нагнетательные пистолеты, распыляющее оборудование должны быть также очищены с использованием подходящего растворителя, такого как **BELZONA 9121,** метилэтилкетона, ацетона или растворителя целлюлозы.

4. Упрочнение BELZONA® 2311

Нанести **BELZONA® 9341** (армирующая лента) на неотвержденное покрытие **BELZONA® 2311** Покрыть сверху дополнительным слоем **BELZONA® 2311**.

5. Завершение молекулярной реакции

Дайте **BELZONA® 2311** затвердеть как указано в условиях ниже

Температура	Первичная стадия готовности материала	Полная механическая и тепловая нагрузка	Погружение в химикаты
5°C	60 минут	4 часа	2 дней
10°C	40 минут	2 часа	1½ дней
15°C	30 минут	1½ часа	1 дней
20°C	25 минут	1 часа	18 часа
25°C	20 минут	50 минут	15 часа
30°C	15 минут	40 минут	12 часа

6. Хранение

Хранить в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C

После просроченного срока хранения или при температуре ниже 5°C компоненты могут быть несколько гуще нормальных. Они могут быть восстановлены нагреванием до 40°C и ручным перемешиванием.

7. Нанесение покрытия

Нанесение последующих слоев **BELZONA® 2311** может осуществляться до 24 часа после предыдущего нанесения покрытия без необходимости какой-либо обработки поверхности, кроме удаления загрязнений.

При нанесении покрытия с использованием старого или потерявшего свои свойства под влиянием окружающей среды состава **BELZONA® 2311**, необходимо обеспечить подготовку гибких поверхностей , как описано в разделе 1.

ИНСТРУЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
перед применением пожалуйста прочитайте осознанно и внимательно важные указания в соответствующей инструкции безопасного применения материала

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2005 by Belzona International Limited. All rights reserved. Certain portions of this work copyright © 1996-2004 by Belzona International Limited. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher. Belzona® is a registered trademark

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY, England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967
E-Mail: belzona@belzona.co.uk

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172, U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140
E-Mail: belzona@belzona.com

ISO 9001:2000
Q 09335

BELZONA®

www.belzona.com

Printed in England Publication No. 41-5-05 **Ru**