Belzona® 8311

(NATO FLUID)

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗОВАНИЮ

Материал **BELZONA® 8311** поставляется в 5 литровых емкостях. Покрытия могут наноситься обычным или нагнетательным распрыскивателем, а также кистью, тампоном и погружением.

Материал **BELZONA® 8311** поставляется также в полулитровых емкостях вместе с распрыскивателем. При работе нужно снять крышку и проколоть диафрагму, затем навинтить распрыскиватель и, нажимая триггер, наносить материал. Необходимый расход устанавливается путем подвинчивания регулятора на сопле.

Проникающая способность.
Побрызгайте или нанесите кистью материал **BELZONA® 8311** на прикепевшие части и подождите, пока он проникнет. В сложных случаях возможно повторение процедуры.

Для лучшего проникновения разбавьте материал **BELZONA® 8311** таким же количеством уайт-спирита.

Смазка
Нанесите путем распрыскивания материал на поверхность, требующую смазки. Можно также окунуть детали в материал в погружной ванне.

Обезвоживание.
Нанесите путем распрыскивания материал на обрабатываемую поверхность, убедившись, что высвобождаемая вода имеет возможность стечь или быть убранной.

Защита от коррозии.
После зачистки поверхности, нанесите материал **BELZONA® 8311** кистью или распрыскивателем, следя за тем, чтобы материал проник во все места без пропусков.

На производственных линиях детали можно обрабатывать путем окунания в **BELZONA® 8311**.

Подготовка поверхности.
Перед покрытием промойте детали дочиста водой.

Удаление материала BELZONA® 8311
Если необходимо окрасить поверхность, покрытую материалом **BELZONA® 8311**, пленку легко смыть уайт-спиритом или любым другим алкидным растворителем.

Взаимодействие с кислородом.
Не применяйте материал **Belzona® 8311** на деталях, работающих в чистом кислороде.

Электрические двигатели.
После применения материала **BELZONA® 8311** электрическим двигателям следует дать немного поработать на малых оборотах, пока датчики не покажут, что их можно вводить в эксплуатацию полностью.

Фрикционные передачи.
Следует избегать попадания материала **BELZONA® 8311** во фрикционные передачи, поскольку это вызовет проскальзывание. При случайном попадании уберите материал уайт-спиритом или чистой тряпкой.

Технические данные

Температура вспышки по Абелю.
40°C

Совместимость с маслами.
Материал полностью совместим с минеральными, растительными маслами, эфирами и гликолями.

Влияние на пластики.
Материал не оказывает влияния на фенолы, полиэтилен, полиэстер, нейлон и тяжелый поливинилхлорид. Из легкого поливинилхлорида были экстрагированы примеси.

Резиновые поверхности.
Не отмечено воздействия на неопрен или другие маслостойкие виды резины, однако натуральный каучук и S.B.R. набухают при длительном контакте.

Влияние на окрашенные поверхности.
Не отмечено влияния на полиуретонавые, эпоксидные и старые алкидные краски. Свежая алкидная краска может размягчаться с образованием пузырьков.

ИНСТРУЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

перед применением пожалуйста прочитайте осознанно и внимательно важные указания в соответствующей инструкции безопасного применения материала

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2004 by Belzona International Limited. All rights reserved. Certain portions of this work copyright © 1996-2003 by Belzona International Limited. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher. Belzona® is a registered trademark

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY, England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967
E-Mail: belzona@belzona.co.uk

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172, U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140
E-Mail: belzona@belzona.com

ISO 9001:2000
Q 09335

BELZONA®

www.belzona.com

Belzona® 8311 - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗОВАНИЮ (2)

Printed in England Publication No. 168-5-04 **Ru**